

Technický list

B/GL-NT
dvousložková barva polelesklá

Použití:	Speciální použití: láhve, sklenice na pití a sklo všeobecně, sanitární produkty, např. vodovodní baterie.
Materiály:	Anodizovaný hliník, termoplasty, sklo, keramika, kovy, neželezné kovy, chromované povrchy, niklované povrchy, zlacené povrchy, rhodiované povrchy.
Vlastnosti:	Dobré krycí schopnosti, pomalé schnutí, vhodná pro potravinové obaly (zvnějšku), sušení při pokojové teplotě, sušení v peci, vhodná pro rastrové motivy, odolná vůči oděru, dobrý rozliv, mechanicky odolná.
Odolnost:	Proti: zředěným zásadám, alkoholu, čistícím prostředkům na alkoholové bázi, pocení rukou, organickým rozpouštědlům, olejům a tukům, zředěným kyselinám, vodě.
Předúprava:	-
Ředidlo / zpomalovač / tužidlo / aditiva:	Ředidlo VD pomaluschnoucí Ředidlo VD 3 rychleschnoucí Tužidlo BH/GL (pro vyšší voděodolnost) Tužidlo BH/GL-02 (pro sušení v peci, následně odolnost vůči vodě a rozpouštědlům) Rozlivový prostředek VL
Zasychání:	Po přidání tužidla BH/GL chemické a fyzikální zasychání. Při použití tužidla BH/GL lze lepších výsledků docílit pouze po sušení v peci při teplotě 140°C po dobu 20 minut. Dle okolní teploty (20-25°C) přibližně 10-15 minut (odolné vůči dotyku a prachu). V případě vystavení žáru/cirkulaci vzduchu přibližně 40-60 vteřin, maximální odolnost docílíme při sušení v peci při teplotě 140°C přibližně po dobu 20 minut.
Vytvrzení:	Dle okolní teploty (20-25°C) trvá vytvrzení přibližně 5-6 dní.
Skladování:	Při teplotě 21°C je zaručena stabilita skladovatelnosti neotevřeného originálního obalu minimálně 12 měsíců. Vyšší skladovací teploty snižují stabilitu skladovatelnosti. Tužidlo BH/GL lze v uzavřeném originálním obalu skladovat v chladu a suchu přibližně 1-2 roky.
Příprava barvy k tisku:	20 váhových dílů barvy B/GL : 1 váhový díl tužidla BH/GL nebo BH/GL-02. Vhodná viskozita k tisku = přidejte 10-20% váhových dílů ředidla VD nebo VD 3. Životnost smíchané barvy přibližně 8 hodin, poté lze očekávat snížení přilnavosti a odolnosti, i když se barva může jevit tekutá a zpracovatelná.
Typografické informace:	V případě potíží s rozlivem použijte rozlivový prostředek VL (max. 10%). Po použití musí být plechovky obsahující tužidlo BH/GL následně okamžitě pevně uzavřeny.
Možnost přetisku:	Během 24 hodin.
Poznámka:	Vysoká mechanická a chemická odolnost je docílena pouze po úplném vytvrzení barvy nebo po vysušení v peci.
Bezpečnostní informace:	Bezpečnostní list výrobku je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění, obsahuje označení a rovněž informaci o ochranných opatřeních během zpracování, uskladnění a likvidaci. Použité suroviny odpovídají přípustným limitům v rámci Evropské směrnice EN 71-3 (Bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků).
Čistění:	Náš čistící prostředek RM je vhodný pro čištění nástrojů a klišé. Pro čištění tampónů použijte náš tampónový čistěč.

ORIGINAL

TAMPOPRINT®

COLOR

Pro objednávku volejte

B/GL-NT

Tel.: +420 312 684 025-6

Přehled produktů						Poptávka	
Objednací číslo			Standardní odstíny ↗	Balení	Váha	Počet	Barva
10	23	01 - 23 ↗	Standard ink shades	1 litre	Density 1.2 – 2.0 kg/l		
10	23	50	Bronze binder	1 litre			
10	23	51	Silver	1 litre			
10	23	52	Gold	1 litre			
10	23	80	Process yellow Europe shade	1 litre			
10	23	81	Process magenta Europe shade	1 litre			
10	23	82	Process cyan Europe shade	1 litre			
Další odstíny na vyžádání							
Objednací číslo			Ředidlo	Balení	kg		
12	01	01	VD	1 litre	ca. 1 kg		
12	91	01	VD	5 litres	ca. 5 kg		
12	01	04	VD 3	1 litre	ca. 1 kg		
Objednací číslo			Tužidlo	Balení	kg		
12	23	00	BH / GL-O2	0,2 litre	ca. 0,2 kg		
12	53	00	BH / GL-O2	0,5 litre	ca. 0,5 kg		
12	03	00	BH / GL-O2	1 litre	ca. 1 kg		
12	53	05	BH / GL	0,5 litre	ca. 0,5 kg		
12	03	05	BH / GL	1 litre	ca. 1 kg		
Objednací číslo			Rozlivový prostředek	Balení	kg		
12	05	01	VL	1 litre	ca. 1 kg		
Objednací číslo			Čistící prostředek	Balení	kg		
12	04	01	RM	1 litre	ca. 1 kg		
12	94	01	RM	30 litres	ca. 30 kg		
Objednací číslo			Čistič tampónů	Balení	kg		
12	04	04	Tampon cleaner	1 litre	ca. 1 kg		
12	04	05	Tampon cleaner	5 litres	approx. 5 kg		

Uvedené údaje vycházejí ze současných technických znalostí a zkušeností.

Vzhledem k širokému spektru možných vlivů během zpracování je zapotřebí, aby uživatel provedl vlastní testování.

Na základě námi uvedených specifikací nelze závazně právně zaručit určité vlastnosti či vhodnost konkrétního užití.

Použití barvy:

V případě dalších dotazů týkajících se tisku nebo použití nás kontaktujte:

E-mail: info@meritage.cz, Tel.: +420 312 684 025-6

Rádi vám pomůžeme.