

Technický list

N-NT
dvousložková barva, lesklá

Použití:	Sportovní vybavení, tenisové rakety, kosmetické produkty (např. láhve na šampóny, kelímky na krémy), technické produkty.
Materiály:	ABS, akrylátové sklo, hliník, anodizovaný hliník, acetát celulózy, termoplasty, uPVC, vysokotlaký a nízkotlaký polyetylén (předupravený), dřevo, keramika, Lexan, kovy, neželezné kovy, Noryl, lakované povrchy, PET (PETP), polyacetáty (následně tepelně ošetřené), polyamidy, polyetylén (předupravený), polykarbonáty, polyester, polymethylmetakrylát, polypropylen (předupravený), polystyren, polyurethan, práškové laky a barvy, SAN, textil.
Vlastnosti:	Bez dolepu, permanentně elastická, dobré krycí vlastnosti, vhodná pro potravinové obaly (zvnějšku), sušení při pokojové teplotě, vhodná pro rastrové motivy, sušení v peci, odolná vůči oděru, pomalu-schnoucí, dobrý rozliv, mechanicky odolná.
Odolnost:	Proti: zředěným zásadám, alkoholu, čistícím prostředkům na alkoholové bázi, pocení rukou, organickým rozpouštědlům, olejům a tukům, zředěným kyselinám, vodě. Podmíněně: Světlu, povětrnostním podmínkám. Není odolná: Fenolovým produktům.
Předúprava:	Polypropylen, polyetylén, vysokotlaký a nízkotlaký polyetylén.
Ředidlo / zpomalovač / tužidlo / aditiva:	Ředidlo VDS 1015 rychleschnoucí Ředidlo VDL standardní Ředidlo VDL 380 pomalu-schnoucí Zpomalovač VZ 380 Tužidlo LMN 3, tužidlo LMN 1 (odolnost vůči UV záření) Rozlivový prostředek VL
Zasychání:	Chemicky reaktivní vytvrzení. Dle okolní teploty (20-25°C) přibližně 2-3 minuty (odolné vůči dotyku a prachu). Sušení teplotním šokem trvá přibližně 30 vteřin, sušení teplotním šokem se doporučuje. Sušení v peci: čas a teplota závisí na materiálu (referenční hodnota: 80°C po dobu přibližně 20 minut podle vrstvy barvy).
Vytvrzení:	Dle okolní teploty (20-25°C) trvá vytvrzení barvy přibližně 3-4 dny.
Skladování:	Při teplotě 21°C je zaručena stabilita skladovatelnosti neotevřeného originálního obalu minimálně 12 měsíců. Vyšší skladovací teploty snižují stabilitu skladovatelnosti.
Příprava barvy k tisku:	5 váhových dílů barvy N : 1 váhový díl tužidla LMN 1 nebo LMN 3. Vhodná viskozita k tisku = přidejte 10-20% váhových dílů ředidla VDS 1015 nebo VDL 1015. Pro zpomalení použijte výhradně zpomalovač VZ 380. Životnost smíchané barvy přibližně 12-14 hodin (LMN 1, LMN 3).
Typografické informace:	V případě potíží s rozlivem použijte rozlivový prostředek VL. Po použití musí být plechovky obsahující tužidlo následně okamžitě pevně uzavřeny.
Možnost přetisku:	Během 24 hodin.
Poznámka:	Vysoká mechanická a chemická odolnost je docílena pouze po úplném vytvrzení barvy.
Bezpečnostní informace:	Bezpečnostní list výrobku je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění, obsahuje označení a rovněž informaci o ochranných opatřeních během zpracování, uskladnění a likvidaci.
Čistění:	Náš čistící prostředek RM je vhodný pro čištění nástrojů a klišé. Pro čištění tampónů použijte náš tampónový čistič.

ORIGINAL

TAMPOPRINT

COLOR

Pro objednávku volejte

N-NT

Tel.: +420 312 684 025-6

Přehled produktů						Poptávka	
Objednací číslo			Standardní odstíny ↗	Balení	Váha	Počet	Barva
10	13	01 - 23 ↗	Standard ink shades	1 litre	Density 1.2 – 2.0 kg!		
10	13	50	Clear colour	1 litre			
10	13	51	Silver	1 litre			
10	13	52	Gold	1 litre			
10	13	53	Gold brilliant	1 litre			
10	13	80	Process yellow Europe shade	1 litre			
10	13	81	Process magenta Europe shade	1 litre			
10	13	82	Process cyan Europe shade	1 litre			
Další odstíny na vyžádání							
10	13	83	Transparent paste	1 litre	Density 1.2–2.0 kg		
Objednací číslo			Míchací odstíny ↗	Balení			
10	13	61 - 72 ↗	Basic inks	1 litre			
10	13	60	Extender N-60	1 litre	1 kg		
Objednací číslo			Ředidlo	Balení	kg		
12	01	05	VDL 380	1 litre	approx. 1 kg		
12	01	07	VDL 1015	1 litre	approx. 1 kg		
12	91	07	VDL 1015	5 litres	approx. 5 kg		
12	01	08	VDS 1015	1 litre	approx. 1 kg		
12	01	10	VDS 1015	5 litres	approx. 5 kg		
Objednací číslo			Zpomalovač	Balení	kg		
12	02	06	VZ 380	1 litre	approx. 1 kg		
Objednací číslo			Tužidlo	Balení	kg		
12	03	10	LMN 3	0.2 litre	approx. 0.2 kg		
12	23	10	LMN 3	1 litre	approx. 1 kg		
12	03	09	LMN 1	0.2 litre	approx. 0.2 kg		
12	03	02	LMN 1	1 litre	approx. 1 kg		
Objednací číslo			Rozlivový prostředek	Balení	kg		
12	05	01	VL	1 litre	approx. 1 kg		
Objednací číslo			Čistící prostředek	Balení	kg		
12	04	01	RM	1 litre	approx. 1 kg		
12	94	01	RM	30 litres	approx. 20 kg		
Objednací číslo			Čistič tampónů	Balení	kg		
12	04	04	Pad cleaner	1 litre	approx. 1 kg		
12	04	05	Pad cleaner	5 litres	approx. 5 kg		

Uvedené údaje vycházejí ze současných technických znalostí a zkušeností.

Vzhledem k širokému spektru možných vlivů během zpracování je zapotřebí, aby uživatel provedl vlastní testování.

Na základě námi uvedených specifikací nelze závazně právně zaručit určité vlastnosti či vhodnost konkrétního užití.

Použití barvy:

V případě dalších dotazů týkajících se tisku nebo použití nás kontaktujte:

E-mail: info@meritage.cz, Tel.: +420 312 684 025-6

Rádi vám pomůžeme.