

Technický list

P-NT

jedno nebo dvousložková barva lesklá

Použití:	Zdravotnictví, obalový průmysl.
Materiály:	ABS, akrylátové sklo, uPVC, vysokotlaký a nízkotlaký polyetylén (předupravený), dřevo, makrolon (PC), lakované povrchy, papír, polyacetáty (následně tepelně ošetřené), polyetylén (předupravený), polykarbonáty, polyester, polymetylmetakrylát, polypropylén (předupravený), polystyrén, polyurethan, SAN.
Vlastnosti:	Bez dolepu, vhodná pro potravinové obaly (zvnějšku), sušení při pokojové teplotě, sušení v peci, vhodná pro rastrové motivy, dobrý rozliv, mechanicky odolná.
Odolnost:	Proti: zředěným zásadám, pocení rukou, olejům a tukům. Podmíněně: chemikáliím, zředěným kyselinám. Dvousložková barva: alkoholu, čistícím prostředkům na alkoholové bázi, vodě.
Předúprava:	Veškeré polyolefiny.
Ředidlo / zpomalovač tužidlo / aditiva:	Ředidlo VD pomalu-schnoucí Ředidlo VD 3 rychle-schnoucí Zpomalovač VZ Tužidlo BH Rozlivový prostředek VL
Zasychání:	Fyzikální zasychání a chemické provázání. Dle okolní teploty (20-25°C) přibližně 2-3 minuty (odolné vůči dotyku a prachu). V případě vystavení žáru/cirkulaci vzduchu přibližně 30-60 vteřin. Sušení v peci: čas a teplota závisí na materiálu (referenční hodnota: 80°C po dobu přibližně 20 minut podle vrstvy barvy).
Vytvrzení:	Dle okolní teploty (20-25°C) jednosložková barva přibližně 24 hodin. Dle okolní teploty (20-25°C) dvousložková barva + tužidlo BH 3-4 dny.
Skladování:	Při teplotě 21°C je zaručena stabilita skladovatelnosti neotevřeného originálního obalu minimálně 12 měsíců. Vyšší skladovací teploty zkracují dobu skladovatelnosti.
Příprava barvy k tisku:	10 váhových dílů barvy P : 1 váhový díl tužidla BH. Vhodná viskozita k tisku = přidejte 10-20% váhových dílů ředidla VD nebo VD 3. Ke zpomalení používejte výhradně zpomalovač VZ. Dvousložková barva: Životnost smíchané barvy přibližně 10 hodin, poté lze očekávat snížení přilnavosti a odolnosti, i když se barva může jevit tekutá a zpracovatelná.
Typografické informace:	Při vyšší mechanické a chemické zátěži nebo při potřebě vyšší přilnavosti může být barva typu P používána též jako dvousložková. Po použití musí být plechovky obsahující tužidlo BH následně okamžitě pevně uzavřeny.
Možnost přetisku:	Jednosložková barva stále, dvousložková barva během 24 hodin.
Poznámka:	-
Bezpečnostní informace:	Bezpečnostní list výrobku je v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v platném znění, obsahuje označení a rovněž informaci o ochranných opatřeních během zpracování, uskladnění a likvidaci. Použité suroviny odpovídají přípustným limitům v rámci Evropské směrnice EN 71-3 (Bezpečnost hraček, Migrace určitých prvků).
Čištění:	Náš čistící prostředek RM je vhodný pro čištění nástrojů a klišé. Pro čištění tampónů použijte náš tampónový čistič.

Pro objednávku volejte

P-NT

Tel.: +420 312 684 025-6

Přehled produktů						Poptávka	
Objednáací číslo			Standardní odstíny ↗	Balení	Váha	Počet	Barva
13	09	01 - 23 ↗	Standard ink shades	1 litre	Density 1.2 – 2.0 kg/l		
13	09	50	Clear colour	1 litre			
13	09	51	Silver	1 litre			
13	09	52	Gold	1 litre			
13	09	80	Process yellow Europe shade	1 litre			
13	09	81	Process magenta Europe shade	1 litre			
13	09	82	Process cyan Europe shade	1 litre			
Další odstíny na vyžádání							
13	09	83	Transparent paste	1 litre			
Objednáací číslo			Ředidlo	Balení	kg		
12	01	01	VD	1 litre	approx. 1 kg		
12	91	01	VD	5 litres	approx. 5 kg		
12	01	04	VD 3	1 litre	approx. 1 kg		
Objednáací číslo			Zpomalovač	Balení	kg		
12	02	01	VZ	1 litre	approx. 1 kg		
Objednáací číslo			Tužidlo	Balení	kg		
12	02	99	BH	0.2 litre	approx. 0.2 kg		
12	53	01	BH	0.5 litre	approx. 0.5 kg		
12	03	01	BH	1 litre	approx. 1 kg		
Objednáací číslo			Rozlivový prostředek	Balení	kg		
12	05	01	VL	1 litre	approx. 1 kg		
Objednáací číslo			Čistící prostředek	Balení	kg		
12	04	01	RM	1 litre	approx. 1 kg		
12	94	01	RM	30 litres	approx. 30 kg		
Objednáací číslo			Čistič tampónů	Balení	kg		
12	04	04	Pad cleaner	1 litre	approx. 1 kg		
12	04	05	Pad cleaner	5 litres	approx. 5 kg		

Uvedené údaje vycházejí ze současných technických znalostí a zkušeností.

Vzhledem k širokému spektru možných vlivů během zpracování je zapotřebí, aby uživatel provedl vlastní testování.

Na základě námi uvedených specifikací nelze závazně právně zaručit určité vlastnosti či vhodnost konkrétního užití.

Použití barvy:

V případě dalších dotazů týkajících se tisku nebo použití nás kontaktujte:

E-mail: info@meritage.cz, Tel.: +420 312 684 025-6

Rádi vám pomůžeme.